

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	4.60
Dicke Nutzschrift	EN 429	mm	0,70
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	5595
Format Fliesen	EN 427	mm	500 x 500
Format Planke	EN 427	mm	
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	10
Plankenanzahl pro Karton	-	-	




KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 652
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	
Beanspruchungsklasse	-	Klasse	
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	
Begehauftragung	EN 1815	kV	
Bestimmung der Rutschhemmenden Eigenschaft - Schiefe ebene	DIN 51 130	Klasse	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-1	mm	≤ 0,08
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0,15
Resteindruck	EN 433	mm	0,18
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	Bonne
Oberflächenvergütung	-	-	Protecsol®

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	 
		-	