

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN 428	mm	2.15
Dicke Nutzschrift	EN 429	mm	0.70
Flächengewicht	EN 430	g/m ²	2805
Bahnenbreite	EN 426	cm	200
Bahnenlänge	EN 426	m	25





KLASSIFIZIERUNG

Produkt Norm	-	-	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN 685	Klasse	34 - 43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	C _{fl} -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften - Schiefe Ebene	DIN 51 130 / BGR 181	Klasse	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißverhalten	EN 660-1	mm	≤ 0.08
Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T
Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.40
Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.05
Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	-	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Fungistatisch und bakteriostatisch	-	-	Sanosol®
Oberflächenvergütung	-	-	Protecsol®

CE KENNZEICHNUNG

	EN 14041	-	  
		-	